

# 产品说明书

天津市塘沽海洋高新技术开发区燕山道 2 号 电话: 022-25210378 传真: 022-25210377  
www.alliedchina.com E-Mail: [amtsales@alliedmin.com](mailto:amtsales@alliedmin.com)



## CW 518 GUN

### 高碳化硅喷涂料

最高使用温度 -----1705℃  
材料密度-----2.64g/cm<sup>3</sup>  
存储期不超过 6 个月

#### 化学成分 (干态)

氧化铝-----47.7%  
碳化硅+碳-----43.5%  
氧化硅-----8.1%  
氧化钛-----0.1%  
氧化铁-----0.3%  
氧化钙-----0.1%  
氧化镁-----0.1%  
碱-----0.2%

#### 常温物理性能

温度(°C)	243R	1500R
体积密度 g/cm <sup>3</sup>	2.61	2.40
抗折 MPa	2.34	5.58
线变化%	-0.01	1.31

R: 还原气氛

©12/07/2005 联合矿产(天津)有限公司  
Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd



本文基于最佳实验室和文献数据, 并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利, 仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证, 细节可供。