

# 产品说明书

天津市塘沽海洋高新技术开发区燕山道 2 号 电话: 022-25210378 传真: 022-25210377  
www.alliedchina.com E-Mail: [amtsales@alliedmin.com](mailto:amtsales@alliedmin.com)



## TITAN PLASTIC

### 磷酸盐结合高铝质塑性料

最高使用温度 -----1760℃  
材料密度-----2.40g/cm3  
最大颗粒-----8mm  
保存期 6 个月

#### 化学成分（干料）

氧化铝-----72.5%  
氧化硅-----21.1%  
五氧化二磷-----3.3%  
氧化钛-----1.7%  
氧化铁-----0.8%

#### 室温物理性能

温度	密度	线变化	抗折
℃	g/cm3	%	MPa
982	2.35	0.0	9.6
1316	2.37	-0.1	13.8
1482	2.32	0.4	13.1
1649	2.39	-0.2	15.2

\* 以上数据是该产品性能指标的典型值

©16/02/2009 联合矿产（天津）有限公司  
Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd



本文基于最佳实验室和文献数据，并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利，仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证，细节可供。